

## セプタムガイド

材質	使用温度	分析純度	材質による破壊度	硬度(ニードル貫通力)	再シール性
	上段(上限)				
PTFE	260°C	very high		very hard (but very thin material)	no resealability
	-200°C				
天然ゴム/PTFE	120°C	low	high, big particles	very hard	high
	-40°C				
赤ゴム/TEF(FEP)	110°C	medium	medium	medium hard	medium
	-40°C				
ブチルゴム	120°C	medium	medium	medium hard	medium
	-40°C				
ブチルゴム/PTFE	120°C	medium	medium	medium hard	medium
	-40°C				
シリコン/PTFE	200°C	high	low to medium	soft	low to medium
	-60°C				
PTFE/シリコン/PTFE	200°C	high	very low	soft	very low
	-60°C				